EASYFIX - GL046

Colle universelle à prise rapide "spéciale maintenance"

Colle à prise rapide, bi-composant à base de polyuréthane, spécialement conçue pour le collage structurel, l'étanchéité, le bouchage des trous ou aspérités en quelques minutes seulement.
S'applique sur la plupart des métaux et matériaux tels que : bois, verre, PVC, ABS, caoutchouc, plastiques, polycarbonates, béton, pierre, brique, acier, inox, aluminium...
Particulièrement appréciée pour des montages ou réparations de matériels soumis à de fortes contraintes mécaniques, électriques, chimiques, de mouvements et de températures d'utilisation.
De par son élongation, elle s'utilise aussi sur des supports souples tels que bâches, caoutchoucs, bandes transporteuses...
Mélange thixotrope, ce qui lui permet des applications en verticale, au plafond ou en épaisseur pour des supports creux ou poreux.

Caractéristiques :

Couleur : translucide
Conditionnement : cartouche de 50 ml (2 x 25 ml)
Résistance maximum au bout de 180 min
Prise rapide : 5 à 15 min. selon la température ambiante
Résiste aux vibrations

Données techniques après durcissement :

Temps de travail : 45 sec Peut se poncer après : 30 min Peut se peindre après : 60 min
Elongation : 30%
Température de service : -36 à +100°C
Résistance à la traction : 20 N/mm²
Résistivité : 5.4 x 10^{12} Ω.cm
Résistance diélectrique : 23 kV/mm
Conductivité thermique : 0.20 W/m.K

Mode d'emploi :

Préparer les surfaces : nettoyer, dégraisser et poncer si nécessaire.
Placer la cartouche dans le pistolet.
S'assurer que les deux composants sortent de façon égale de la cartouche.
Placer l'embout mélangeur.
Vérifier que le mélange est homogène.
Appliquer sur les surfaces à traiter.
Après 45 secondes sans utilisation, changer l'embout et recommencer.
Après utilisation, retirer l'embout, nettoyer à l'aide d'un chiffon sec l'embase de la cartouche.
Reboucher en prenant soin de ne pas mélanger les 2 composants pour ne pas endommager le reste de la cartouche.
Conservation 1 an dans un endroit frais et sec, température variant entre +20 et +30°C.

Utilisateurs :

Carrosseries, garages, transporteurs, carrières, services d'entretien, mairies, DDE, électriciens, travaux publics, maçons, plombiers...

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.
DANGER. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H332 Nocif par inhalation. H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d`asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Produit à usage professionnel

Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

Général Maintenance Industries
21 rue de l'Orgeval 77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 03 50 50 - Fax : 01 64 03 50 67
www.gmisa.fr

R2 01.12.16