



# RUSTLAQ - PE423

*Laque anti-rouille satinée  
pour l'intérieur et l'extérieur*

Spécialement conçue pour toutes les structures métalliques intérieures ou extérieures.

Grâce à la très bonne résistance aux intempéries et aux salissures, elle peut également être une excellente finition extérieure.

Possède un fort pouvoir couvrant et un très bon pouvoir anticorrosif.

S'applique aussi bien sur le métal que sur le bois pour les travaux neufs ou pour les retouches de par la disponibilité des teintes selon le nuancier RAL.

Idéal pour toute opération de maintenance ou de réparation grâce à son temps de séchage ultra rapide qui lui permet une remise en service en quelques heures.

## Caractéristiques :

Nature : Alkyde mono-composant anticorrosive

Extraits secs :

en masse : 58 % à 66 % selon la teinte

en volume : 47 % à 49 % selon la teinte

Rendement : 8 à 12 m<sup>2</sup> par litre

## Mode d'emploi :

Pouvoir couvrant théorique : 8 à 12 m<sup>2</sup> par litre.

Prêt à l'emploi.

S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Le matériel se nettoie au MULTI-FONCTION

Sur bois ou métal préparé, appliquer une première couche diluée entre 5 et 10 %.

Séchage à T° > 10°C et H% < 85%

Hors poussière : 20 à 30 minutes à 20°C

Sec au touché : 2 à 3 heures à 20°C

## Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.

ATTENTION. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H312 Nocif par contact cutané. H315 Provoque une irritation cutanée. H332 Nocif par inhalation. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 Contient ACIDES GRAS RAMIFIÉES EN C6-C19 SELS DE COBALT. Peut produire une réaction allergique.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.