



C SEC 2V - CH446.SE

Produit d'étanchéité pour toiture à base de fibres en solution

Nouveau produit de ragréage pour toiture, à base de bitume modifié élastomères, charges minérales et fibres en solution, assurant en une seule application une étanchéité parfaite.

Peut être utilisé sur toutes surfaces humides.

Ne durcit pas, reste flexible et ne se fissure pas.

Peut s'appliquer par temps très froid.

Peut assurer l'étanchéité pendant de très nombreuses années.

S'applique sur la plupart des types de toiture : ardoise, tuile, béton, multicouches ou métalliques.

Permet d'intervenir immédiatement, même sous une pluie battante.

Un seul produit pour toutes vos réparations de toiture, surfaces friables, poreuses ou rouillées.

Caractéristiques :

Résistance aux U.V. : excellente

Résistance à l'eau : très bien en cas d'écoulement normal

Résistance aux intempéries : excellente

Résistance aux hydrocarbures : non résistant

Température d'application : - 20°C jusqu'à + 60°C

Mode d'emploi :

La surface doit être solide et propre.

Enlever les parties mal fixées et les bitumes durcis.

Couper les soufflures dans des matériaux de toiture en forme croisée.

A appliquer avec brosse, spatule ou peigne à colle.

Finir et nettoyer l'outillage avec un diluant.

Consommation :

de 500 à 700 g/m² pour un collage par plot.

de 1,1 à 1,3 kg/ml pour un joint de 3 x 3 cm.

Applications :

Peut être appliqué sur la plupart des matériaux de construction : pierre, béton, bois, plomb, cuivre, étain, couvertures bitumeuses, acier galvanisé, matériaux isolants, PVC, polyester.

Toutes sortes de réparations de toitures : toits plats et en pente, gouttières, pierres de bord, bavettes en plomb, plaques ondulées, ainsi que sur des supports mouillés.

Étanchéifier et finir les joints de toiture, rives de toiture, moignons et cheminées.

Sert de colle à froid pour des réparations de toiture avec des matériaux de toiture bitumeux.

Rend étanche le béton et la maçonnerie de fondation et de terrasse.

Protection contre la corrosion de conduites et de canalisations souterraines.

Règlementation :

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.

ATTENTION. H226 Liquide et vapeurs inflammables.



Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Produit à usage professionnel

Général Maintenance Industries
21 rue de l'Orgeval 77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 03 50 50 - Fax : 01 64 03 50 67
www.gmisa.fr