



# BRILLPAINT - AE143

## Peinture brillante

Laque de finition d'aspect brillant avec un très fort pouvoir couvrant, une excellente tenue aux intempéries et aux U.V. et une bonne résistance aux brouillards salins >200 heures.  
Egalement très résistante aux chocs.

### Caractéristiques :

Tenue en température : +90°C  
Valve autonettoyante

### Mode d'emploi :

Agiter vigoureusement tête en bas pendant 2 minutes.  
Pulvériser sur les surfaces préalablement dégraissées, passivées ou sablées à environ 20 cm des points à traiter.  
Ne pas pulvériser sur des surfaces humides.  
Attendre 5 minutes entre chaque couche.  
Laisser sécher :  
Hors poussière 5 à 10 minutes.  
Séchage air à 20°C  
Sec manipulable 20 à 30 minutes  
Dur à coeur 36 heures.

### Utilisations :

Peinture destinée à toutes les activités ayant à traiter : toutes surfaces propres et dégraissées; tôle, fonte, aluminium, alliages...

### Couleurs disponibles :

- Blanc
- Noir (RAL 9005)
- Jaune (RAL 1023)
- Rouge (RAL 3000)
- Vert (RAL 6005)

### Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.  
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.  
DANGER. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.