



BUTILADÈRE 3 - RU004

Ruban autocollant et d'étanchéité

Bonne adhérence sur la plupart des supports.

Reste flexible après collage.

Bonne résistance aux UV, facile et précis à utiliser, limitant ainsi le gaspillage.

S'utilise comme joint d'étanchéité à l'air, à la poussière ou à l'eau pour les joints de compression, idéal également pour sceller les joints à recouvrement dans les systèmes de toiture et de bardage. S'utilise aussi pour les applications d'insonorisation, en particulier dans le secteur automobile.

Caractéristiques :

Couleur : gris

Épaisseur : 2 mm

Longueur : 3 m

Résistance à la traction : 4,1 kg / cm²

Résistance au cisaillement : 1,2 kg / cm²

Résistance de température : -40°C à 90°C

Température maximale : 120°C

Application :

Température d'application : entre + 5°C et + 40°C sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse.

Appliquer directement à partir de la bobine sur une surface et appuyer suffisamment sur toute sa longueur pour obtenir une bonne adhérence. Retirer le papier de protection, apposer l'autre surface à la bande et presser fermement pour sceller l'ensemble.

Stockage et conservation :

Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de 10°C à 30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve au minimum 2 ans.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

Général Maintenance Industries
21 rue de l'Orgeval 77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 03 50 50 - Fax : 01 64 03 50 67
www.gmisa.fr